

DCL-F

film polyoléfine rétractable anti-buée

LE DCL-F, film polyoléfine rétractable anti-buée.

Film anti-buée pour les applications alimentaires et pour les produits humides ou chauds.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

- Excellentes soudures à faible température
- Résistance à l'impact importante
- Excellentes qualités optiques
- Non glissant à chaud et à froid



Le DCL-F est disponible :

- À plat ou dossé
- Pré-perforé ou non (standard non perforé)
- Epaisseurs : 11/13/15/19 μ

Propriétés / Epaisseurs	11 μ	13 μ	15 μ	19 μ
Rendement m ² /kg	100	84	73	58
Rétraction à 93°C	20	20	20	20
Rétraction à 120°C	65	65	65	65
Brillance 85% Netteté %	112-2.7	112-2.7	112-3	112-3.2
Perméabilité à la vapeur g/m ² /24h 35°/95%	28	24	20	15
Perméabilité à l'oxygène au 1000cm ³ /m ² /24h	13	11	9	7
Temps de soudure à 200°C (secondes)	0,2	0,3	0,4	0,5
Longueur bobine à plat	4000	3100	2668	2134
Longueur bobine dossée	2000	1550	1334	1067

Certification qualité ISO9001 / 2008 et DIN EN 15593 / 2008.

Contact alimentaire : ce film est en règle avec les réglementations européennes 135/2994 et 10/2011 concernant les matières plastiques et les produits susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires.

Responsabilité : les informations contenues dans ce document sont considérées comme des recommandations et non pas comme des spécifications produits. Toute information ou suggestion en relation avec le produit sont les meilleures informations disponibles pour nous et nous sommes sûrs de leurs fiabilités, elles ne peuvent pas être considérées comme un contrôle et sont sans garanties tant explicites que tacites.

Entreposage : -5 / +35°C à <80% d'humidité. Garantie 6 mois dès réception et sans exposition directe aux rayons du soleil.