

DCL-XS

Film polyoléfine à rétraction maîtrisée

LE DCL-XS, film polyoléfine à rétraction maîtrisée.

Ce film à faible force de rétraction est idéal pour l'emballage de produits souples. Peu énergivore ce film se rétracte et se soude à faible température.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

- Extrêmement brillant et transparent
- Rétraction douce et rapide à faible température
- Faible force de rétraction
- S'adapte à toutes les formes de produits



Le DCL-XS est disponible :

- À plat ou dossé
- Pré-perforé ou non (standard non perforé)
- Epaisseurs : 11/13/15 μ

| Propriétés / Epaisseurs | | 11μ | 13μ | 15μ |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rendement m ² /kg | | 100 | 84 | 73 |
| Rétraction | à 93°C | 27 | 27 | 27 |
| | à 120°C | 70 | 70 | 70 |
| Brillance 85% Netteté % | | 120-2 | 120-2 | 120-2 |
| Perméabilité | à la vapeur g/m ² /24h 35°/95% | 28 | 24 | 20 |
| | à l'oxygène au 1000cm ³ /m ² /24h | 13 | 11 | 9 |
| Temps de soudure à 200°C (secondes) | | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| longueur | bobine à plat | 4000 | 3100 | 2668 |
| | bobine dossée | 2000 | 1550 | 1334 |

Certification qualité ISO9001 / 2008 et DIN EN 15593 / 2008.

Contact alimentaire : ce film est en règle avec les réglementations européennes 135/2994 et 10/2011 concernant les matières plastiques et les produits susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires.

Responsabilité : les informations contenues dans ce document sont considérées comme des recommandations et non pas comme des spécifications produits. Toute information ou suggestion en relation avec le produit sont les meilleures informations disponibles pour nous et nous sommes sûrs de leurs fiabilités, elles ne peuvent pas être considérées comme un contrôle et sont sans garanties tant explicites que tacites.

Entreposage : -5 / +35°C à <80% d'humidité. Garantie 6 mois dès réception et sans exposition directe aux rayons du soleil.